CE **Produktcategorie**	Bedrijf Adres PC + plaats	**DemuGlas BV** Steenhouwer 29 9502 EV STADSKANAAL	Tel. +31 599 612319 fax +31 599 620733 https://www.demuglas.nl/ email info@demuglas.nl	**CE Prestatieverklaring glas** CE - informatieblad van isolerende beglazing versie

Productnaam

Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing zoals onderstaande samenstelling, bestemd voor gebruik in gebouwen en bouwconstructies , volgens EN 1279-5

						11	12	13	12a			10	1		2	3	4	5	6	7	8	9		
Glastype		Glasopbouw				Thermische eigenschappen U	Lichttransmissie LTA	Doorlaat van zonenergie	Lichtreflectie buiten	Gewicht	Element-dikte	Directe luchtgeluidisolatie	Spektrumaanpassingswaarde	Brandwerendheid	Brandgedrag	Extern brandgedrag	Kogelwerendheid	Weerstand tegen ontplofflinge	in- braakvertraging	Schok- besten- dig- heid bij slin- gerproef	Weerstand tegen onverwachte tem	Weerstand tegen permanente en	Emissiecoefficient coating	HR klasse
Evt codering ACS staat voor WE-kader						EN 673	EN 410	EN 410	EN 410				EN 12758	EN 13501-2	EN 13501-1		EN 1063	EN 13541	EN356	EN 12600				
Groep	**SANCO Produktopbouw**	bu (mm)	sp (mm)	vulling	bi (mm)	W/m^2K	LTA % (ca.)	ZTA % (ca.)	LR % (ca.)	kg/m^2	mm (ca.)	R_w in dB	C; C_{tr}												**HR klasse**
SANCO Plus	SANCO Plus 4-6-4	4	6	L	4	2.5	82	65	11	20	14	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	geen
SANCO Plus	SANCO Plus 4-9-4	4	9	L	4	1.9	82	65	11	20	17	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR
SANCO Plus	SANCO Plus 4-12-4	4	12	L	4	1.6	82	65	11	20	20	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-13-4	4	13	L	4	1.5	82	65	11	20	21	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-14-4	4	14	L	4	1.5	82	65	11	20	22	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-15-4	4	15	L	4	1.4	82	65	11	20	23	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-16-4	4	16	L	4	1.4	82	65	11	20	24	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-18-4	4	18	L	4	1.4	82	65	11	20	26	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-20-4	4	20	L	4	1.4	82	65	11	20	28	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-24-4	4	24	L	4	1.4	82	65	11	20	32	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-6-4	5	6	L	4	2.4	81	65	11	23	15	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	geen
SANCO Plus	SANCO Plus 5-9-4	5	9	L	4	1.9	81	65	11	23	18	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR
SANCO Plus	SANCO Plus 5-12-4	5	12	L	4	1.6	81	65	11	23	21	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-13-4	5	13	L	4	1.5	81	65	11	23	22	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-14-4	5	14	L	4	1.5	81	65	11	23	23	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-15-4	5	15	L	4	1.4	81	65	11	23	24	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-15-4	5	15	L	4	1.4	81	65	11	23	24	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-15-5	5	15	L	5	1.4	81	65	11	25	25	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-16-4	5	16	L	4	1.4	81	65	11	23	25	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-18-4	5	18	L	4	1.4	81	65	11	23	27	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-20-4	5	20	L	4	1.4	81	65	11	23	29	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-24-4	5	24	L	4	1.4	81	64	11	23	33	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 6-15-4	6	15	L	4	1.4	81	64	11	25	25	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 6-15-5	6	15	L	5	1.4	80	64	11	28	26	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 6-15-6	6	15	L	6	1.4	80	63	11	30	27	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 8-15-5	8	15	L	5	1.4	80	62	11	33	28	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 8-15-6	8	15	L	6	1.4	81	65	11	35	29	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 10-15-6	10	15	L	6	1.4	81	65	11	40	31	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-15-33/1	4	15	L	33/1	1.4	81	65	11	26	26	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-15-33/2	4	15	L	33/2	1.4	80	65	11	28	26	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P1A	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 4-15-44/2	4	15	L	44/2	1.4	81	64	11	33	28	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P2A	NPD / 1(B)1	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-15-33/1	5	15	L	33/1	1.4	81	64	11	29	27	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-15-33/2	5	15	L	33/2	1.4	80	64	11	30	27	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P1A	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 5-15-44/2	5	15	L	44/2	1.4	80	64	11	35	29	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P2A	NPD / 1(B)1	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 6-15-33/1	6	15	L	33/1	1.4	80	64	11	31	28	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 6-15-33/2	6	15	L	33/2	1.4	80	62	11	33	28	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P1A	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 6-15-44/2	6	15	L	44/2	1.4	81	80	11	38	30	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P2A	NPD / 1(B)1	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 8-15-33/1	8	15	L	33/1	1.4	81	80	11	36	30	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 8-15-33/2	8	15	L	33/2	1.4	79	62	11	38	30	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P1A	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 8-15-44/2	8	15	L	44/2	1.4	79	61	11	43	32	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P2A	NPD / 1(B)1	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 10-15-33/1	10	15	L	33/1	1.4	79	61	11	41	32	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 10-15-33/2	10	15	L	33/2	1.4	79	61	11	43	32	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P1A	NPD / 2(B)2	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 10-15-44/2	10	15	L	44/2	1.4	81	65	11	48	34	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD / P2A	NPD / 1(B)1	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 33/1-15-4	33/1	15	L	4	1.4	81	64	11	26	26	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2(B)2 / NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 33/1-15-5	33/1	15	L	5	1.4	80	64	11	29	27	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2(B)2 / NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 33/1-15-6	33/1	15	L	6	1.4	81	65	11	31	28	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	2(B)2 / NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 33/2-15-4	33/2	15	L	4	1.4	81	64	11	28	26	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A / NPD	2(B)2 / NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 33/2-15-5	33/2	15	L	5	1.4	80	64	11	30	27	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A / NPD	2(B)2 / NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 33/2-15-6	33/2	15	L	6	1.4	80	65	11	33	28	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P1A / NPD	2(B)2 / NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 44/2-15-4	44/2	15	L	4	1.4	80	64	11	33	28	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A / NPD	1(B)1 / NPD	NPD	NPD	0.03	HR +
SANCO Plus	SANCO Plus 44/2-15-5	44/2	15	L	5	1.4	80	82	11	35	29	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	P2A / NPD	1(B)1 / NPD	NPD	NPD	0.03	HR +

NPD = gedrag niet gedeclareerd
Vulling L=Lucht, A=Argon, Kr=Krypton

| | | |